1. 2021-28351 박경민

$V = nv = \frac{4}{3}\pi r^3$

$r = \left(\frac{3nv}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow 4\pi r^2 = 4\pi\alpha\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{\frac{2}{3}} \times (nv)^{\frac{1}{3}}$

$A = 36\pi \cdot (3)^{\frac{1}{3}} \cdot \pi^{\frac{1}{3}} \cdot \pi^{\frac{2}{3}} \cdot v^{\frac{2}{3}}$

$\Delta G = -V \cdot \Delta G_v + A \cdot \gamma$

$= -nV\Delta G_v + (36\pi)^{\frac{1}{3}} \cdot n^{\frac{2}{3}} \cdot v^{\frac{2}{3}} \cdot \gamma$

2.

(a) $-nV\Delta G_v + (36\pi)^{\frac{1}{3}} \cdot n^{\frac{2}{3}} \cdot v^{\frac{2}{3}} \cdot \gamma$

(b) $\left.\frac{\partial \Delta G}{\partial n}\right|_{n=n^*} = -V\Delta G_v + \frac{2}{3}\cdot(36\pi)^{\frac{1}{3}} \cdot n^{-\frac{1}{3}} \cdot v^{\frac{2}{3}}\gamma$

$\left(n^{-\frac{1}{3}}\right)^{-3} = \left(\frac{3V\Delta G_v}{2(36\pi)^{\frac{1}{3}}v^{\frac{2}{3}}\gamma}\right)^{-3}$

$n^* = \frac{32\pi}{3V}\cdot\left(\frac{\gamma}{\Delta G_v}\right)^3$

$\Delta G^* = -\frac{32\pi}{3V}\left(\frac{\gamma}{\Delta G_v}\right)^3 \cdot V \cdot \Delta G_v + (36\pi)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{32\pi}{3V}\cdot\left(\frac{\gamma}{\Delta G_v}\right)^3\right)^{\frac{2}{3}} \cdot v^{\frac{2}{3}} \cdot \gamma$

$= \frac{\gamma^3}{(\Delta G_v)^2}\left(-\frac{32\pi}{3} + 16\pi\right) = \frac{16\pi}{3}\frac{\gamma^3}{(\Delta G_v)^2}$

(c) $\Delta G_{n,d} = -n(\Delta G_{gas} - \Delta G_{sln}) + (36\pi)^{\frac{1}{3}} \cdot n^{\frac{2}{3}} \cdot v_{sln}^{\frac{2}{3}}\gamma_{sln}$

$\Delta G_{n,gas} = -n(\Delta G_{gas} - \Delta G_{sln})$

$\Delta G_{n,sln} = \Delta G_{n,gas}$

$n(G^\circ_{sln} - G^\circ_{gas}) = n^{\frac{2}{3}} \times (36\pi)^{\frac{1}{3}} \times (v_{sln}^{\frac{2}{3}}\gamma_{sln} - v_{dia}^{\frac{2}{3}}\gamma_{dia})$

$n = 36\pi \times \left(\frac{v_{sln}^{\frac{2}{3}}\gamma_{sln} - v_{dia}^{\frac{2}{3}}\gamma_{dia}}{G^\circ_{sln} - G^\circ_{gas}}\right)^3$

if $\gamma_{dia} = 2.6\ J/m^2$

$n = 36\pi \times \left(\frac{(3\times10^{-28})^{\frac{2}{3}} \times 3.1 - (1\times10^{-28})^{\frac{2}{3}} \times 2.6}{0.021 \times 1.60\times10^{-19}}\right)^3 = 464$

if $\gamma_{dia} = 3.64$, $n = 143$,

if) $\gamma_{dia} = 3.7\ J/m^2$

$n = 21$

CamScanner로 스캔하기

(d) $\Delta G_{n,gra} > \Delta G_{n,dia}$

$-n(\Delta G_{gas} - \Delta G_{gra}) + (36\pi)^{\frac{1}{3}} n^{\frac{2}{3}} V_{gra}^{\frac{2}{3}} \gamma_{gra} > -n(\Delta G_{gas} - \Delta G_{dia}) + (36\pi)^{\frac{1}{3}} n^{\frac{2}{3}} V_{dia}^{\frac{2}{3}} \gamma_{dia}$

$n(G^{\circ}_{dia} - G^{\circ}_{gra}) < n^{\frac{2}{3}} (36\pi)^{\frac{1}{3}} (V_{gra}^{\frac{2}{3}} \gamma_{gra} - V_{dia}^{\frac{2}{3}} \gamma_{dia})$

$$n < 36\pi \times \left(\frac{V_{gra}\gamma_{gra} - V_{dia}\gamma_{dia}}{G^{\circ}_{dia} - G^{\circ}_{gra}} \right)^3$$

(e) $n^* = 100$

$$n^* = \frac{32\pi \gamma_{gra}^3}{3 V_{gra}^2 \Delta G_{v,gra}^2}, \quad \Delta G_{v,gra} = \gamma_{gra} \left(\frac{32\pi}{3 n^* \gamma_{gra}^3} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 3.1 \times \left(\frac{32\pi}{3 \times 100 \times (3.4 \times 10^{-30})^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 1.0177 \times 10^{10} J/m^3$$

(f) $\Delta G^* = \frac{16}{3}\pi \frac{\gamma^3}{\Delta G_v^2}$

$$\frac{I_{gra}}{I_{dia}} = \frac{A \exp(-\Delta G^*_{gra}/kT)}{A \exp(-\Delta G^*_{dia}/kT)}$$

$$= \exp\left(\frac{\Delta G^*_{dia} - \Delta G^*_{gra}}{kT} \right) = \exp\left(\frac{16\pi}{3kT} \times \left(\frac{\gamma_{dia}^3}{\Delta G_{v,dia}^2} - \frac{\gamma_{gra}^3}{\Delta G_{v,gra}^2} \right) \right)$$

$G^*_{dia} - G^*_{gra} = V_{gra} \Delta G_{v,gra} - V_{dia} \Delta G_{v,dia}$

$$\Delta G_{v,dia} = \frac{V_{gra} \Delta G_{v,gra} - (G^{\circ}_{dia} - G^{\circ}_{gra})}{V_{dia}} = 1.4 \times 10^{10} J/m^3$$

if $\gamma_{dia} = 3.6 J/m^2$, $T = 300K$

$$\left(I/I \right)_{gra/dia} = \exp\left(\frac{11}{T} \right) = 1.53 \times 10^{-2}$$

~~if $\gamma_{dia} = 3.65 J/m^2$ → 2.3개 세포~~

if) $\gamma_{dia}: 5.62 J/m^2 \rightarrow 2.4 \times 10^{-3}$

if) $\gamma_{dia} = 3.9 J/m^2 \rightarrow 1.18 \times 10^{-4}$

(g) nano scale 에서 A/V 비율이 증가하기 때문에 surface energy 가 dominant 해진다. diamond 구조도 surface energy 에 의해 energy 가 커질수록, density 가 낮아져 이를 control 할 수 있다.

(h) hydrocarbon decomposition 에서 (=) concentration 이 높아질수록 크기가 커지면 driving force 로 인해 작용하지 못한다.

Quantum (물질이 작아질수록, capillary effect 가 커지는 nano scale 에서 나타남)

CamScanner로 스캔하기